



The Chemical Company

## **GLENİUM® ACE 30**

**Polikarboksilat efir əsaslı, sıfır enerji sistemi ilə işləyən, əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / yeni nəsil superplastifləşdirici beton əlavəsi**

### ***Materialın təqdimatı***

**GLENİUM® ACE 30** - Polikarboksilat efir əsaslı, əhəmiyyətli dərəcədə su tələbatını aşağı salan, zavod şəraitində yüksək ilkin və yekun möhkəmlikli, uzunömürlü\* beton istehsalı üçün təyinatlı, sıfır enerji sistemi ilə işləyən yeni nəsil superplastifləşdirici beton əlavəsidir.

### ***Tətbiq sahəsi:***

- Zavod şəraitində və eləcə də hazır beton qarışığının istehsalında;
- 18-24 saatlıq və 28 günlük yüksək möhkəmlikli beton istehsalında;
- Sıx armaturlanmış konstruksiyalarda müstəqil yerləşən, **Glenium® Stream** ilə birlikdə istifadə etməklə reodinamik\*\* beton tərkiblərinin istehsalında;
- Zavod şəraitində istehsal olunan, laylarına ayrılmayan və axıcı konsistensiyalı reoplastik\*\*\* betonların istehsalında;

### ***Üstünlükləri:***

- Zavod şəraitində beton konstruksiyaları və məmulatların istehsalında, reodinamik beton (yayılməsi 65-70 sm) sayəsində onların optimal parametrlərinin təmin olunması;
- Ənənəvi superplastifləşdiricilərlə (NSF yaxud MSF)\*\*\*\* müqayisədə betonun texniki xüsusiyyətlərini, o cümlədən ilkin və həddi möhkəmlik göstəricisi, elastiklik modulunu və keçirməzliyini, poladla ilişkənliyini (adqəziya) yaxşılaşdırması;
- Betonun karbonatlaşmaya qarşı müqavimətini, xlor ionları və digər aqressiv kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı dayanıqlığını artırması, həmçinin çatəmələgəlmə və həddi dartılma göstəricisini azaltmaq kimi mexaniki göstəricilərini də yaxşılaşdırması;
- Aşağı su/semənt nisbəti hesabına reoplastik beton əldə etməyə imkan yaratması;
- Zavod şəraitində istehsal olunan betonlarda, tökmə və sıxlaşdırma müddətinin qısaldılması hesabına, termiki emal müddətinin və temperaturunun aşağı salınması ilə bağlı enerji sərfini minimuma endirməyə və qənaət etməyə imkan verməsi;
- Qəlib betonu üçün mükəmməl üst səthi əldə etməyə imkan verməsi;
- **GLENİUM® ACE 30** -in tərkibində xlorun olmamasıdır.

### ***Yeni nəsil superplastifləşdiricilərin kimyəvi təsir mexanizimləri***

**GLENİUM® ACE 30**–un xüsusi molekul quruluşu seməntin hidrotasiyasını sürətləndirir. **GLENİUM® ACE 30** – un molekulları tez bir zamanda semənt zərrəciklərinin üzərinə hopması (absorbsiya) və semənt zərrəciklərinin səthini artırmaqla dağılma effektini təmin edir, onların su ilə reaksiyasına şərait yaradır. Nəticədə erkən hidrotasiya baş verir və bu erkən hidrotasiya nəticəsində semənt məmulatlarının yüksək ilkin möhkəmlik əldə etməsinə imkan yaradır.



The Chemical Company

## GLENİUM® ACE 30

### *Texniki xüsusiyyətləri*

Materialın mənşəyi	Polikarboksilit efiri əsasında
Rəngi	Qəhvəyi
Sıxlığı	1,06- 1,07 kq/litr
Tərkibdə xlorun miqdarı, % (EN 480-10)	< 0,1
Tərkibdə qələvi miqdarı, % (EN 480-12)	< 3

Qeyd olunmuş göstəricilər +20<sup>0</sup>C və 50% nisbi nəmlik mühitində qəbul olunmuşdur.

### *Sıfır enerji sistemi*

Sıfır enerji sistemi, yeni işlənib hazırlanan **GLENİUM® ACE 30** beton əlavəsinin köməyi ilə reodinamik beton hazırlama texnologiyasını birləşdirir. Bu sistem, enerji sərfinin maya dəyərini aşağı salmaqla zavod şəraitində istehsal olunan məmulatların qənaətli istehsalını təmin edir və bununla da onların keyfiyyət və iş şərtlərini yaxşılaşdırır.

### *Tətbiq qaydası*

Yapışdırıcı (səment-mikrosilikat-uçucu kül-şlak və s.) və doldurucu materiallar həm-cins kütlə alınana qədər qarışdırılmalıdır. Məhlulə əlavə ediləcək suyun 50-70%-ni qarışdırdıqdan sonra, suyun qalan hissəsi **GLENİUM® ACE 30** ilə birlikdə əlavə edilir. Məhlul daxilində **GLENİUM® ACE 30**-un bərabər yayılması üçün, məhlulun 60 saniyə ərzində intensiv qarışdırmaq məsləhət görülür və yaxud qarışdırma müddəti laboratoriya sınaqları yolu ilə təyin olunur.

### *Sərfiyyat*

Reodinamik beton hazırlanması üçün, **GLENİUM® ACE 30**-un tövsiyə olunan miqdarı 0,1 fraksiyalı ələkdən keçirilmiş hər 100 kq-lıq yapışdırıcı material (səment-mikrosilikat-uçucu kül-şlak və s.), dənəvər qum və narın doldurucu materiallar üçün 0,5-1,0 kq təşkil edir. Reoplastik beton hazırlamaq üçün, hansı işçi parametrlərin tələb olunmasından və eləcə də yapışdırıcı materialın növündən asılı olaraq hər növbəti 100 kq-a tövsiyə olunan miqdar 0,8-1,0 kq təşkil edir. İşlədilmə miqdarı, betonun sinfi və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, qabaqcadan laboratoriya tədqiqatları ilə təyin edilməlidir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün BASF-in texniki xidmətinə müraciət olunmalıdır.

### *Digər beton əlavələri ilə uyğunlaşması:*

**GLENİUM® ACE 30** aşağıda sadalanan materiallarla birlikdə istifadə oluna bilər:

1. **GLENİUM® ACE 30 Rheobuild® PRF 10** istisna olmaqla, **Rheobuild®** seriyasından (NSF əsaslı) olan superplastifikləşdiricilərlə birlikdə istifadə olunması məsləhət görülmür.
2. Bütün səment növləri ilə istifadə etmək olar.
3. Öz-özünə yerləşən **Rheodinamik** beton kimi, yapışdırıcı materialın miqdarının yüksək olmasına ehtiyac duyulduqda mikrosilikat, uçan kül, şlak və digər bunun kimi mineral əlavələrlə istifadə oluna bilər.



The Chemical Company

## **GLENİUM® ACE 30**

4. **Glenium® Stream** ilə birlikdə öz-özünə yerləşən **Rheodinamik** beton istehsalında istifadə olunur.
5. Donma və donu açılmaya qarşı dayanıqlığını artırmaq üçün, havacəlbədicisi **MikroAir®200** ilə bir yerdə istifadə oluna bilər.
6. Betonun effektivliyini və onun aqresiv mühit təsirlərinə qarşı dayanıqlığını artırmaq üçün, **Meyco® MS 610** istifadə olunur.
7. Məhlulə qatılan suyun tez buxarlanmasının qarşısını almaq və çatəmələgəlməyə nəzarət olunması üçün **Meyco® TCC və Binder®5** istifadə olunur.
8. Plastik sıxılma nəticəsində yaranan çatlara qarşı **Meyco® FIB. SP 530 /540/550** sintetik liflər və polad liflərdən istifadə olunur.
9. Yüksək temperatur mühitində və güclü hava cərəyanı olan yerlərdə, məhlulə qatılan suyun tez buxarlanmasının qarşısını almaq üçün **Masterkure®101, Masterkure® 107, Masterkure® 176** və ya **Masterkure®181** kimi materiallardan hər hansı birini istifadə etmək olar.

### ***Aşağıdakılara diqqət yetirilməli:***

- **Rheobuild®** seriyasından (NSF əsaslı) olan beton əlavələrlə birlikdə istifadə olunması məsləhət görülmür.
- Beton tərkibinin seçilməsi və əlavənin işlədilmə miqdarı, betonun sinfi və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, qabaqcadan laboratoriyaya tədqiqatları ilə təyin edilməlidir.
- Laboratoriyaya tədqiqatlarında yapışdırıcı (səment-mikrosilikat-uçucu kül-şlak) ilə incə və kobud fraksiyalı materiallar homogen və quru qarışıq əldə edilənə qədər qarışdırılmalıdır. Əgər quru qarışıq su əlavə edilmədən beton əlavəsi qarışdırılarsa, onda qarışıq əlavəni canına çəkəcək və onun məhlul kütləsində bərabər yayılması əldə olunmayacaq. Hətta qarışdırılacaq suyun bütün miqdarı əlavə edildikdə, yenə də lazım olan beton sinfi və xüsusiyyətləri əldə edilməyəcəkdir. Bunun sayəsində əlavə su miqdarı tələb olunacaq ki, bu da betonun mexaniki xüsusiyyətlərini əldə etməyə imkan vermir. Bu səbəblərə görə, beton əlavələrini quru qarışıqın üzərinə birbaşa əlavə edilməsini istisna etmək üçün tərkibin hazırlanmasında diqqətli olmaq vacibdir.
- **GLENİUM® ACE 30** +15°C-dən aşağı temperaturda istifadə olunması zəruri olduğu zaman betonun bərkimə şərtlərindən (istilik və zaman) və səmentin miqdarından asılı olaraq, müəyyən tədbirlər görülməlidir.
- Xüsusi konstruksiyaların hazırlanmasında səmentin növünə və doldurucu materialın strukturuna görə bu material özünü müxtəlif şəkildə apara bilər.
- **GLENİUM® ACE 30** digər sinifli əlavələrlə birlikdə istifadə edildikdə, onun effektivliyi aşağı düşür. Bu səbəbdən də saxlama anbarları və qarışdırma avadanlıqları qabaqcadan təmizlənməlidir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün BASF-in texniki xidmətinə müraciət olunmalıdır.



The Chemical Company

## **GLENİUM® ACE 30**

### ***Qablaşdırma:***

30 kq -lıq bidon

220 kq- lıq çəllək

1000 kq- lıq böyük çən

Tökmə

### ***Saxlama qaydası***

Original qablaşdırmada, +5°C-dən yuxarı temperaturda saxlanılmalıdır. Düzgün olmayan yerdə saxlanıldıqda material donan zaman, materialı birbaşa isitmədən, otaq temperaturunda donunu açmaq və sonra homogen hala gələne qədər mexaniki üsullarla qarışdırmaq lazımdır. Qarışdırmaq üçün sıxılmış havadan istifadə edilməsinə icazə verilmir.

### ***Saxlama müddəti***

Normal saxlama şəraitində, istehsal edildiyi gündən 12 ay təşkil edir.

Açılmış qablaşdırmanın qapağı yenidən kip bağlanılırsa, material bütün saxlama müddəti ərzində saxlanıla bilər.

*(\*) Ətraf mühitə şamil olunan tələblərə dair TS EN206-1 standartına uyğun betonun dayanıqlığı.*

*(\*\*) Reodinamik beton: Aşağı su/semənt nisbət və yayılması 65-70 sm olan, vibrasiya (sıxlaşdırma) istifadə etmədən öz-özünə yerləşən (sıxlaşan) betondur.*

*(\*\*\*) NSF (Naftalin sulfonat əsaslı məmulatlar); MSF (Melamin sulfonat əsaslı məmulatlar)*

*(\*\*\*\*) Reoplastik beton: Eyni su/semənt nisbəti və təqribən 7 sm konsistensiyalı (standart konus çökməsi) betonla müqayisədə rahatlıqla axa bilən (20-22sm) və laylara ayrılmayan betondur.*